

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **09244227 A**

(43) Date of publication of application: **19 . 09 . 97**

(51) Int. Cl

G03F 7/00
B41C 1/10
G03F 7/09
G03F 7/30

(21) Application number: **08056247**

(71) Applicant: **FUJI PHOTO FILM CO LTD**

(22) Date of filing: **13 . 03 . 96**

(72) Inventor: **HOTTA HISASHI**

(54) **PRODUCTION OF PLANOGRAPHIC PRINTING PLATE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a planographic printing plate preventing the whitening of the non-image area and the dissolution of the anodically oxidized coating film at the time of development, suppressing stain when it is allowed to stand and exhibiting superior printing resistance.

SOLUTION: A photosensitive planographic printing plate

obtd. by forming a photosensitive layer of a positive type photosensitive compsn. on an Al substrate subjected to anodic oxidation and treatment with an aq. soln. contg. a phosphate and an inorg. fluorine compd. is developed with a developer contg. an alkali agent and $\approx 0.01\text{mol/l}$ at least one kind of compd. selected from among saccharides, oxime, phenol and fluorinated alcohol to produce the objective planographic printing plate.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-244227

(43) 公開日 平成9年(1997)9月19日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 3 F 7/00	5 0 3		G 0 3 F 7/00	5 0 3
B 4 1 C 1/10			B 4 1 C 1/10	
G 0 3 F 7/09			G 0 3 F 7/09	
7/30			7/30	

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願平8-56247

(22) 出願日 平成8年(1996)3月13日

(71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社
神奈川県南足柄市中沼210番地

(72) 発明者 堀田 久

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
真フイルム株式会社内

(74) 代理人 弁理士 中村 稔 (外6名)

(54) 【発明の名称】 平版印刷版の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 現像時において、非画像部の白色化及び陽極酸化皮膜の溶解が防止され、放置汚れが軽減され、かつ優れた耐刷性を発揮する平版印刷版を得る。

【解決手段】 陽極酸化し、リン酸塩及び無機フッ素化合物を含む水溶液で処理したアルミニウム支持体にポジ型感光性組成物よりなる感光層を設けた感光性平版印刷版を、糖類、オキシム類、フェノール類及びフッ素化アルコール類から選ばれる少なくとも1種の化合物を0.01モル/リットル以上含有し且つアルカリ剤を含有する現像液で現像することを特徴とする平版印刷版の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極酸化し、リン酸塩及び無機フッ素化合物を含む水溶液で処理したアルミニウム支持体にポジ型感光性組成物よりなる感光層を設けた感光性平版印刷版を、糖類、オキシム類、フェノール類及びフッ素化アルコール類から選ばれる少なくとも1種の化合物を0.01モル／リットル以上含有し且つアルカリ剤を含有する現像液で現像することを特徴とする平版印刷版の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は平版印刷版の製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来より、広く使用されている感光性平版印刷版は、支持体としての微細な粗面化処理を行ない、場合によってはアルカリエッチングによる表面清浄化を施した後、該アルミニウム板上に陽極酸化皮膜を設けて、その上に感光層を設けたものである。例えば、 α -キノンジアジド化合物は紫外線露光によりカルボン酸に変化することが知られており、従って、これをアルカリ水溶液で現像すると当該感光層の露光部のみが除去されて支持体表面が露出する。アルミニウム支持体の表面は親水性なので現像で支持体の表面が露出された部分（非画像部）は水を保持して油性インキを反発する。一方、現像によって感光層の除去されなかった領域（画像部）は、親油性なので水を反発し、インキを受け付ける。かかるポジ型感光性平版印刷版の現像液として使用されるアルカリ水溶液は、種々のものが知られているが、最も一般的に用いられているのは珪酸ナトリウム、珪酸カリウム等の珪酸塩水溶液である。

【0003】しかし、上記の珪酸塩を主成分とする現像液においては、 SiO_2 濃度を高めると現像安定性は高まるが、 SiO_2 に起因する固形物が析出し易く、自動現像機のノズルの目詰まりや、固着物による装置の汚れが水洗で溶解しにくいなどの問題を生じてしまうことが知られており、現像安定性に欠けることも知られている。また、現像液の廃液処理のさいに、中和処理を行おうとすると SiO_2 に起因する液のゲル化が起こってしまい配管系が詰まるなどの不都合を生じ易い。これらの不都合を回避できる現像液として、現像安定化剤として、糖類、オキシム類、フェノール類、及びフッ素化アルコール類から選ばれる少なくとも1種の化合物を0.01モル／リットル以上含有し、かつアルカリ剤を含有する現像液、すなわち珪酸塩フリーの現像液が考えられるが、ポジ型感光性平版印刷版を現像しようとするとき現像時に非画像部が白色化するという問題点がある。また、陽極酸化皮膜の溶解に伴い、陽極酸化皮膜の孔径が拡大し、そこへインキが入り込み、印刷機上で版を放置することで、そのインキがさらにとれにくくなるという問題点がある。

ある。このような汚れを放置汚れと称している。従来から支持体の陽極酸化皮膜への種々の処理が提案されている。現像時の溶解防止能があるといわれている水蒸気処理は、非画像部の白色化を防止することができるが、放置汚れの問題点は解消できなかった。一方、陽極酸化皮膜へのシリケート処理により、非画像部の白色化、放置汚れの問題は解決できるが、耐刷力が劣化するという欠点があった。

【0004】

- 10 【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、現像時における陽極酸化皮膜の溶解が防止され、また非画像部が白色化することなく、カスの発生や放置汚れが軽減あるいは解消され、且つ優れた耐刷力を発揮する平版印刷版を製造する方法を提供することである。

【0005】

- 【課題を解決するための手段】本発明者らは上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、陽極酸化皮膜を有するアルミニウム支持体を、リン酸塩及び無機フッ素化合物を含む水溶液で処理し、この支持体を用いて感光性平版印刷版を作成し、糖類、オキシム類、フェノール類及びフッ素化アルコール類から選ばれる少なくとも1種の化合物を0.01モル／リットル以上含有し且つアルカリ剤を含有する現像液で現像することにより、現像時に非画像部が白色化することなく、陽極酸化皮膜が溶解が防止され、かつ優れた耐刷力を発揮する平版印刷版が得られることを見出し、本発明を完成させるに至った。従って本発明は、陽極酸化し、リン酸塩及び無機フッ素化合物を含む水溶液で処理したアルミニウム支持体にポジ型感光性組成物よりなる感光層を設けた感光性平版印刷版を、糖類、オキシム類、フェノール類及びフッ素化アルコール類から選ばれる少なくとも1種の化合物を0.01モル／リットル以上含有し且つアルカリ剤を含有する現像液で現像することを特徴とする平版印刷版の製造方法に関する。

【0006】

【発明の実施の形態】以下に本発明の平版印刷版について詳しく説明する。また感光性平版印刷版をPS版とも称す。

【支持体】

- 40 <アルミニウム板及びその陽極酸化処理>本発明において用いられるアルミニウム板は、純アルミニウムまたはアルミニウムを主成分とし微量の異原子を含むアルミニウム合金等の板状体である。この異原子には、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタン等がある。合金組成としては、10重量%以下の異原子含有率のものである。本発明に好適なアルミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に純粋なアルミニウムは、精錬技術上製造が困難であるため、できるだけ異原子を含まないものがよい。また、上述した程度の異原子含有率のアルミニウム合金であれ

ば、本発明に使用し得る素材という事ができる。このように本発明に使用されるアルミニウム板は、その組成が特に限定されるものではなく、従来公知、公用の素材のものを適宜利用することができる。好ましい素材としては、JIS A 1050、同1100、同1200、同3003、同3103、同3005材が含まれる。本発明において用いられるアルミニウム板の厚さは、約0.1mm~0.6mm程度である。アルミニウム板を粗面化処理するに先立ち、表面の圧延油を除去するための、例えば界面活性剤またはアルカリ性水溶液で処理する脱脂処理が必要に応じて行われる。

【0007】アルミニウム板の表面を粗面化処理する方法としては、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法および化学的に表面を選択溶解させる方法がある。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などと称せられる公知の方法を用いることが出来る。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号公報に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することができる。このように粗面化されたアルミニウム板は、必要に応じてアルカリエッチング処理及び中和処理された後、表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては多孔質酸化皮膜を形成するものならばいかなるものでも使用することができ、一般には硫酸、リン酸、珪酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。

【0008】陽極酸化処理条件は用いる電解質により種々変わるので一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度が1~80%溶液、液温は5~70℃、電流密度5~60A/dm²、電圧1~100V、電解時間10秒~5分の範囲にあれば適当である。陽極酸化皮膜の量は1.0g/m²以上が好適であるが、より好ましくは2.0~6.0g/m²の範囲である。陽極酸化皮膜が1.0g/m²未満であると耐刷性が不十分であったり、平版印刷版の非画像部に傷が付く易くなって、印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚れ」が生じ易くなる。尚、このような陽極酸化処理は平版印刷版の支持体の印刷に用いる面に施されるが、電気力線の裏回りにより、裏面にも0.01~3g/m²の陽極酸化皮膜が形成されるのが一般的である。

【0009】<リン酸塩及び無機フッ素化合物を含む水溶液による処理>本発明の平版印刷版の製造方法においては、上記のごとき処理を施したアルミニウム板の陽極酸化皮膜に、リン酸塩及び無機フッ素化合物を含む水溶液で処理が施されていることに特徴がある。上記水溶液による処理が施されていない場合、露光された感光層が現像によって除去された非画像部では白色化が起り、

また、現像液で溶解された陽極酸化皮膜が現像液中に蓄積されて、カス、ヘドロとなって自動現像機の洗浄性を悪くしたり、スプレーの目詰まりを起こすなどというの不都合が生じるとともに、陽極酸化皮膜の孔径が拡大し、印刷時にインキがとれにくくなることから放置汚れがすすむ。一方、陽極酸化皮膜にリン酸塩及び無機フッ素化合物を含む水溶液による処理がなされていると、現像液に対する陽極酸化皮膜の溶解が激減し、非画像部における白色化が軽減し、上記不都合点が解消される。

【0010】上記水溶液による処理は、陽極酸化皮膜をこれらの水溶液と接触させて処理する。本発明で使用するリン酸塩としては、アルカリ金属及びアルカリ土類金属といった金属のリン酸塩が挙げられる。具体的には、リン酸亜鉛、リン酸アルミニウム、リン酸アンモニウム、リン酸水素二アンモニウム、リン酸二水素アンモニウム、リン酸一アンモニウム、リン酸一カリウム、リン酸一ナトリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム、リン酸カルシウム、リン酸水素アンモニウムナトリウム、リン酸水素二アンモニウム、リン酸水素マグネシウム、リン酸マグネシウム、リン酸第一鉄、リン酸第二鉄、リン酸二水素ナトリウム、リン酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸鉛、リン酸二アンモニウム、リン酸二水素カルシウム、リン酸リチウム、リンタングステン酸、リンタングステン酸アンモニウム、リン酸タングステン酸ナトリウム、リンモリブデン酸アンモニウム、リンモリブデン酸ナトリウムが挙げられる。また、亜リン酸ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウム、ピロリン酸ナトリウムを挙げる事ができる。好ましくはリン酸二水素ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウムを用いることができる。

【0011】また本発明で使用する無機フッ素化合物としては金属フッ化物が好適である。具体的には、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化カルシウム、フッ化マグネシウム、ヘキサフルオロジルコニウムナトリウム、ヘキサフルオロジルコニウムカリウム、ヘキサフルオロチタン酸ナトリウム、ヘキサフルオロチタン酸カリウム、ヘキサフルオロジルコニウム水素酸、ヘキサフルオロチタン水素酸、ヘキサフルオロジルコニウムアンモニウム、ヘキサフルオロチタン酸アンモニウム、ヘキサフルオロケイ酸、フッ化ニッケル、フッ化鉄、フッ化リン酸、フッ化リン酸アンモニウムなどが挙げられる。本発明において、水溶液中、リン酸塩及び無機フッ素化合物はそれぞれ、1種または2種以上を含有させてもよい。

【0012】上記水溶液中におけるリン酸塩の濃度は、10g/リットル~1000g/リットルが適当であり、好ましくは50g/リットル~200g/リットルである。また無機フッ素化合物の濃度は0.1g/リットル~10g/リットルが適当であり、好ましくは0.5g

／リットル～2g／リットルである。25℃でのpHが2～6、好ましくはpHが3～5のこれらの水溶液に、30℃以上で100℃未満の温度で、好ましくは60～90℃で、2秒～5分、好ましくは5秒～30秒接触させる。接触させる方法は、浸漬でもスプレーによる吹き付けでも、いかなる方法によってもかまわない。以上のような、リン酸塩及び無機フッ素化合物を含む水溶液による処理を施したあと、感光層との密着性をアップさせるために特開平5-278362号公報に開示されている酸性水溶液処理と親水性下塗りを行うことや、特開平4-282637号公報又は特願平6-108678号明細書に開示されている有機層を設けることが好ましい。

【0013】＜バックコート＞支持体の裏面には、必要に応じてバックコートが設けられる。かかるバックコートとしては、特開平5-45885号公報記載の有機高分子化合物および特開平6-35174号公報記載の有機または無機金属化合物を加水分解および重縮合させて得られる金属酸化物からなる被覆層が好ましく用いられる。これらの被覆層のうち、Si(OCH₃)₄、Si(OC₂H₅)₄、Si(OC₃H₇)₄、Si(OC₄H₉)₄、などの珪素のアルコキシ化合物が安価で入手し易く、それから得られる金属酸化物の被覆層が耐現像性に優れており特に好ましい。

【0014】以下、本発明の平版印刷版に製造に用いられる感光層、その成分、現像処理等について説明する。[感光層]上記のようにして得られた支持体上に、公知のポジ型感光性組成物よりなる感光層を設けて、感光性平版印刷版を得る。感光層の組成物としては、露光の前後で現像液に対する溶解性又は膨潤性が変化するものであればいずれも使用できる。以下、その代表的なものについて説明する。

＜o-キノンジアジド化合物＞ポジ型感光性組成物の感光性化合物としては、o-キノンジアジド化合物が挙げられ、その代表としてo-ナフトキノンジアジド化合物が挙げられる。o-ナフトキノンジアジド化合物としては、特公昭43-28403号公報に記載されている

1, 2-ジアゾナフトキノンスルホン酸クロライドとピロガロール-アセトン樹脂とのエステルであるものが好ましい。その他の好適なオルトキノンジアジド化合物としては、米国特許第3,046,120号および同第3,188,210号明細書中に記載されている1, 2-ジアゾナフトキノン-5-スルホン酸クロライドとフェノール-ホルムアルデヒド樹脂とのエステルがあり、特開平2-96163号公報、特開平2-96165号公報、特開平2-96761号公報に記載されている1, 2-ジアゾナフトキノン-4-スルホン酸クロライドとフェノール-ホルムアルデヒド樹脂とのエステルがある。その他の有用なo-ナフトキノンジアジド化合物としては、数多くの特許に報告され、知られているものが挙げられる。たとえば、

特開昭47-5303号、同48-63802号、同48-63803号、同48-96575号、同49-38701号、同48-13354号、特公昭37-18015号、同41-11222号、同45-9610号、同49-17481号公報、米国特許第2,797,213号、同第3,454,400号、同第3,544,323号、同第3,573,917号、同第3,674,495号、同第3,785,825号、英国特許第1,227,602号、同第1,251,345号、同第1,267,005号、同第1,329,888号、同第1,330,932号、ドイツ特許第854,890号などの各明細書中に記載されているものをあげることができる。

【0015】その他のo-ナフトキノンジアジド化合物としては、分子量1,000以下のポリヒドロキシ化合物と1, 2-ジアゾナフトキノンスルホン酸クロライドとの反応により得られる化合物が挙げられる。このような化合物の具体例は、特開昭51-139402号、同58-150948号、同58-203434号、同59-165053号、同60-121445号、同60-134235号、同60-163043号、同61-118744号、同62-10645号、同62-10646号、同62-153950号、同62-178562号、同64-76047号、米国特許第3,102,809号、同第3,126,281号、同第3,130,047号、同第3,148,983号、同第3,184,310号、同第3,188,210号、同第4,639,406号などの各公報または明細書に記載されているものをあげることができる。

【0016】とりわけ好ましいo-ナフトキノンジアジド化合物として、重量平均分子量2,000以上の、ポリヒドロキシ化合物のo-キノンジアジドスルホン酸エステルが挙げられる。該ポリヒドロキシ化合物としてはピロガロール-アセトン樹脂、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、クレゾールホルムアルデヒド樹脂、ヒドロキシスチレン樹脂およびハロゲン化ヒドロキシスチレン樹脂などが挙げられる。o-ナフトキノンジアジド化合物の分子量が2,000以上の場合は、その分子量が2,000以下の場合と比較して、より良好な画像強度が得られる。

【0017】これらのo-ナフトキノンジアジド化合物を合成する際は、ポリヒドロキシ化合物のヒドロキシル基に対して1, 2-ジアゾナフトキノンスルホン酸クロライドを0.2～1.2当量反応させることが好ましく、0.3～1.0当量反応させることがさらに好ましい。1, 2-ジアゾナフトキノンスルホン酸クロライドとしては、1, 2-ジアゾナフトキノン-5-スルホン酸クロライドまたは1, 2-ジアゾナフトキノン-4-スルホン酸クロライドを用いることができる。また得られるo-ナフトキノンジアジド化合物は、1, 2-ジアゾナフトキノンスルホン酸エステル基の位置及び導入量の種々異なるものの混合物となるが、ヒドロキシル基がすべて1, 2-ジアゾナフトキノンスルホン酸エステルで転換された化合物

がこの混合物中に占める割合（完全にエステル化された化合物の含有率）は5モル%以上であることが好ましく、さらに好ましくは20～99モル%である。本発明の感光性組成物中に占めるこれらの α -キノンジアジド化合物の量は10～50重量%が適当であり、より好ましくは15～40重量%である。上述の分子量2,000以上の α -ナフトキノンジアジド化合物と、分子量2,000未満の α -ナフトキノンジアジド化合物を併用することもできる。この場合、後者の α -キノンジアジド化合物の割合は、全 α -キノンジアジド化合物に対して50重量%以下であることが好ましく、更に好ましくは30重量%以下である。

【0018】＜高分子バインダー＞ α -キノンジアジド化合物は単独でも感光層を構成するが、アルカリ水に可溶性樹脂を結合剤（バインダー）としてこの種の樹脂と共に使用することが好ましい。このようなアルカリ水に可溶性の樹脂としては、この性質を有するノボラック樹脂があり、たとえばフェノールホルムアルデヒド樹脂、 m -クレゾールホルムアルデヒド樹脂、 p -クレゾールホルムアルデヒド樹脂、 o -クレゾールホルムアルデヒド樹脂、 m -/ p -混合クレゾールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール（ m -、 p -、 o -又は m -/ p -、 m -/ o -混合のいずれでもよい）混合ホルムアルデヒド樹脂などのクレゾールホルムアルデヒド樹脂などが挙げられる。その他、レゾール型のフェノール樹脂類も好適に用いられ、フェノール/クレゾール（ m -、 p -、 o -又は m -/ p -、 m -/ o -混合のいずれでもよい）混合ホルムアルデヒド樹脂が、好ましく、特に特開昭61-217034号公報に記載されているフェノール樹脂類が好ましい。

【0019】また、フェノール変性キシレン樹脂、ポリヒドロキシスチレン、ポリハロゲン化ヒドロキシスチレン、特開昭51-34711号公報に開示されているようなフェノール性水酸基を含有するアクリル系樹脂、特開平2-866号に記載のスルホンアミド基を有するアクリル系樹脂や、ウレタン系の樹脂、等種々のアルカリ可溶性の高分子化合物も用いることができる。これらのアルカリ可溶性高分子化合物は、重量平均分子量が500～20,000で数平均分子量が200～60,000のものが好ましい。かかるアルカリ可溶性の高分子化合物は1種類あるいは2種類以上を組合せて使用してもよく、一般的には全組成物の80重量%以下の添加量で用いられる。更に、米国特許第4,123,279号明細書に記載されているように、 t -ブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂、 o -クルフェノールホルムアルデヒド樹脂のような、炭素数3～8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホルムアルデヒドとの縮合物を併用することは画像の感脂性を向上させる上で好ましい。

【0020】本発明の平版印刷版の製造方法において、支持体に設ける感光層の高分子バインダーとして特に好

ましいものに、1分子中に芳香族基を3つ以上有する成分の含有量が90重量%以上で、且つ重量平均分子量が10,000以上のノボラック型フェノール・ホルムアルデヒド樹脂がある。以下、本明細書中では高分子バインダーにおける上記の1分子中に芳香族基を3つ以上有する成分を3核体以上の成分と称する。ここで、重量平均分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィー（GPC）のポリスチレン換算値をもって定義される。

かかるフェノール・ホルムアルデヒド樹脂は、フェノールとホルムアルデヒドもしくはパラホルムアルデヒド等のアルデヒド類とを酸性触媒を用いて縮合することにより合成される。特に本発明に用いられる重量平均分子量が10,000以上のフェノール・ホルムアルデヒド樹脂を得るには、フェノール1モルに対して0.7～0.9モルのアルデヒド類を用いることが好ましい。アルデヒド類が0.7モル以下では十分な分子量が得られず、また0.9モルを越えるとゲル化物が生成し易くなり好ましくない。縮合反応に用いる酸性触媒としては塩酸、硫酸、蟻酸、酢酸および磷酸等を使用することができ、中でも磷酸が好ましい。

【0021】かくして得られたフェノール・ホルムアルデヒド樹脂が2核体以下の成分を10重量%以上含む場合は低分子量成分を、例えば分別沈澱、分別溶解、カラムクロマトグラフィー等の方法により除去し2核体以下の成分を10重量%以下にする必要がある。2核体以下の成分を10重量%以上含むフェノール・ホルムアルデヒド樹脂は溶解性が高く、耐薬品性の点で劣り、また、重量平均分子量10,000未満のフェノール・ホルムアルデヒド樹脂は耐刷力（耐薬品性）で劣る。また、従来のポジ型感光性平版印刷版のバインダーに用いられてきたクレゾール・ホルムアルデヒド樹脂ではpH12.5以下の現像液では現像できない。このように、1分子中に芳香族基を3つ以上有する成分の含有量が90重量%以上で、且つ重量平均分子量が10,000以上のノボラック型フェノール・ホルムアルデヒド樹脂を使用することにより、比較的低いpHの現像液で現像が可能であり、かつ十分な耐刷力（耐薬品性）を付与することが可能である。感光性組成物全量中に占める分子量10,000以上の該フェノール・ホルムアルデヒド樹脂の量は30～90重量%であり、より好ましくは40～70重量%である。

【0022】感光性組成物には場合により、上記ノボラック型フェノール・ホルムアルデヒド樹脂以外のアルカリ可溶性樹脂を併用することができる。かかるアルカリ可溶性樹脂として、とりわけ、比較的低いpHの現像液を使用する場合には、pH12.5のアルカリ水に可溶で〔ここで、pH12.5のアルカリ水に可溶性樹脂とは、水酸化ナトリウム0.11モルおよび塩化カリウム0.4モルを水に溶解して1リットルにした水溶液（pH12.5のアルカリ水溶液）1リットルを準備し、これに30.0

10

20

30

40

50

gの樹脂を加え攪拌し、30分間で溶解するような樹脂を言う]、且つ重量平均分子量が10,000~100,000であり、以下に示す(1)~(4)のアルカリ可溶性基含有モノマーから選ばれる少なくとも一つ以上を重合成分として有する皮膜形成性樹脂が好ましい。

【0023】(1) N-(4-ヒドロキシフェニル)アクリルアミドまたはN-(4-ヒドロキシフェニル)メタクリルアミド、o-、m-またはp-ヒドロキシステレン、o-またはm-ブプロモ-p-ヒドロキシステレン、o-またはm-クロル-p-ヒドロキシステレン、o-、m-またはp-ヒドロキシフェニルアクリレートまたはメタクリレート等の芳香族水酸基を有するアクリルアミド類、メタクリルアミド類、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類およびヒドロキシステレン類、(2) アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸およびそのハーフエステル、イタコン酸、無水イタコン酸およびそのハーフエステルなどの不飽和カルボン酸、

【0024】(3) N-(o-アミノスルホニルフェニル)アクリルアミド、N-(m-アミノスルホニルフェニル)アクリルアミド、N-(p-アミノスルホニルフェニル)アクリルアミド、N-[1-(3-アミノスルホニル)ナフチル]アクリルアミド、N-(2-アミノスルホニルエチル)アクリルアミドなどのアクリルアミド類、N-(o-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-(m-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-(p-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-[1-(3-アミノスルホニル)ナフチル]メタクリルアミド、N-(2-アミノスルホニルエチル)メタクリルアミドなどのメタクリルアミド類、また、o-アミノスルホニルフェニルアクリレート、m-アミノスルホニルフェニルアクリレート、p-アミノスルホニルフェニルアクリレート、1-(3-アミノスルホニルフェニルナフチル)アクリレートなどのアクリル酸エステル類などの不飽和スルホンアミド、o-アミノスルホニルフェニルメタクリレート、m-アミノスルホニルフェニルメタクリレート、p-アミノスルホニルフェニルメタクリレート、1-(3-アミノスルホニルフェニルナフチル)メタクリレートなどのメタクリル酸エステル類などの不飽和スルホンアミド、

(4) トシルアクリルアミドのように置換基があってもよいフェニルスルホニルアクリルアミド、およびトシルメタクリルアミドのような置換基があってもよいフェニルスルホニルメタクリルアミド。

【0025】更に、これらのアルカリ可溶性基含有モノマーの他に以下に記す(5)~(14)のモノマーを共重合した皮膜形成性樹脂が好適に用いられる。(5) 脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類およびメタクリル酸エステル類、例えば、2-ヒドロキシエチルアクリレートまたは2-ヒドロキシエチルメタクリレート、

(6) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸フェニル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸-2-クロロエチル、アクリル酸4-ヒドロキシブチル、グリシジルアクリレート、N-ジメチルアミノエチルアクリレートなどの(置換)アクリル酸エステル、(7) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸オクチル、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸-2-クロロエチル、メタクリル酸4-ヒドロキシブチル、グリシジルメタクリレート、N-ジメチルアミノエチルメタクリレートなどの(置換)メタクリル酸エステル、【0026】(8) アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、N-メチロールメタクリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N-エチルメタクリルアミド、N-ヘキシルアクリルアミド、N-ヘキシルメタクリルアミド、N-シクロヘキシルアクリルアミド、N-シクロヘキシルメタクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルメタクリルアミド、N-フェニルアクリルアミド、N-フェニルメタクリルアミド、N-ベンジルアクリルアミド、N-ベンジルメタクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルメタクリルアミド、N-エチル-N-フェニルアクリルアミドおよびN-エチル-N-フェニルメタクリルアミドなどのアクリルアミドもしくはメタクリルアミド、(9) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテルなどのビニルエーテル類、

【0027】(10) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニルなどのビニルエステル類、(11) スチレン、 α -メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレンなどのスチレン類、(12) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビニルケトンなどのビニルケトン類、(13) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレンなどのオレフィン類、(14) N-ビニルピロリドン、N-ビニルカルバゾール、4-ビニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリルなど。このようなアルカリ可溶性の皮膜形成性樹脂は1種類あるいは2種類以上を組み合わせて用いることができ、全感光性組成物の1~50重量%の添加量で用いられる。また、上記共重合体の他に、ポリビニルブチラール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂およびエポキシ樹脂等も用いられる。

【0028】<感脂化剤>更に、米国特許第4,12

3, 279号明細書に記載されているように、*t*-ブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂、オクチルフェノールホルムアルデヒド樹脂のような炭素数3~8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホルムアルデヒドとの縮合物を併用することは画像の感脂性を向上させる上で好ましい。

【0029】<現像促進剤>感光性組成物中には、感度を高めるために環状酸無水物類、フェノール類、有機酸類を添加することが好ましい。環状酸無水物としては米国特許4, 115, 128号明細書に記載されている無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、3, 6-エンドオキシ- Δ^1 -テトラヒドロ無水フタル酸、テトラクロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロル無水マレイン酸、 α -フェニル無水マレイン酸、無水コハク酸、無水ピロメリット酸などが使用できる。フェノール類としては、ビスフェノールA、*p*-ニトロフェノール、*p*-エトキシフェノール、2, 4, 4'-トリヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン、4-ヒドロキシベンゾフェノン、4, 4', 4''-トリヒドロキシトリフェニルメタン、4, 4', 3'', 4''-テトラヒドロキシ-3, 5, 3', 5'-テトラメチルトリフェニルメタンなどが挙げられる。

【0030】更に、有機酸類としては、特開昭60-88942号公報、特開平2-96755号公報などに記載されている、スルホン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸類、ホスホン酸類、リン酸エステル類およびカルボン酸類などがあり、具体的には、*p*-トルエンスルホン酸、*p*-デシルベンゼンスルホン酸、*p*-トルエンスルフィン酸、エチル硫酸、フェニルホスホン酸、フェニルホスフィン酸、リン酸フェニル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イソフタル酸、アジピン酸、*p*-トルイル酸、3, 4-ジメトキシ安息香酸、フタル酸、テレフタル酸、1, 4-シクロヘキセン-2, 2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリン酸、*n*-ウンデカン酸、アスコルビン酸などが挙げられる。上記の環状酸無水物類、フェノール類および有機酸類の感光性組成物中に占める割合は、0.05~15重量%が好ましく、より好ましくは0.1~5重量%である。

【0031】<現像安定剤>また、感光性組成物中には、現像条件に対する処理の安定性（いわゆる現像ラチチュード）を広げるため、特開昭62-251740号公報や特開平4-68355号公報に記載されているような非イオン界面活性剤、特開昭59-121044号公報、特開平4-13149号公報に記載されているような両性界面活性剤を添加することができる。非イオン界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリスチレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート、ポリオキシエチレンノニ

ルフェニルエーテルなどが挙げられる。両性界面活性剤の具体例としては、アルキルジ（アミノエチル）グリシン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN-テトラデシル-N, N-ベタイン型（例えば、商品名アモーゲンK、第一工業（株）製）およびアルキルイミダゾリン系（例えば、商品名レボン15、三洋化成（株）製）などが挙げられる。上記非イオン界面活性剤および両性界面活性剤の感光性組成物中に占める割合は、0.05~15重量%が好ましく、より好ましくは0.1~5重量%である。

【0032】<焼き出し剤と染料>感光性組成物中には、露光後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、画像着色剤としての染料や顔料を加えることができる。焼き出し剤としては、露光によって酸を放出する化合物（光酸放出剤）と塩を形成し得る有機染料の組合せを代表として挙げる事ができる。具体的には、特開昭50-36209号、同53-8128号の各公報に記載されている α -ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸ハロゲンと塩形成性有機染料の組合せや、特開昭53-36223号、同54-74728号、同60-3626号、同61-143748号、同61-151644号および同63-58440号の各公報に記載されているトリハロメチル化合物と塩形成性有機染料の組合せを挙げることができる。かかるトリハロメチル化合物としては、オキサゾール系化合物とトリアジン系化合物とがあり、どちらも経時安定性に優れ、明瞭な焼き出し画像を与える。

【0033】画像の着色剤としては、前述の塩形成性有機染料以外に他の染料も用いることができる。塩形成性有機染料も含めて、好適な染料として油溶性染料と塩基性染料を挙げることができる。具体的には、オイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505（以上、オリエント化学工業（株）製）、ピクトリアビュアブルー、クリスタルバイオレット（C142555）、メチルバイオレット（C142535）、エチルバイオレット、ローダミンB（C1145170B）、マラカイトグリーン（C142000）、メチレンブルー（C152015）などを挙げることができる。また、特開昭62-293247号公報に記載されている染料は特に好ましい。

【0034】<塗布溶剤>感光性組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体のアルミニウム板上に塗布される。ここで使用される溶媒としては、特開昭61-95463号公報に記載されているような有機溶剤が単独あるいは混合して用いられる。本発明の感光性組成物は、2~50重量%の固形分濃度で溶解、分散さ

13

れ、支持体上に塗布・乾燥される。＜塗布量＞支持体上に塗設される感光性組成物の層（感光層）の塗布量は用途により異なるが、一般的には、乾燥後の重量にして0.3～4.0 g/m² が好ましい。塗布量が小さくなるにつれて画像を得るための露光量は小さくて済むが、膜強度は低下する。塗布量が大きくなるにつれ、露光量を必要とするが感光膜は強くなり、例えば、印刷版として用いた場合、印刷可能枚数の高い（高耐刷の）印刷版が得られる。

【0035】＜塗布面質の向上＞本発明における感光性組成物中には、塗布面質を向上するための界面活性剤、例えば、特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、全感光性組成物の0.001～1.0重量％であり、更に好ましくは0.005～0.5重量％である。

＜マット層＞上記のようにして設けられた感光層の表面には、真空焼き枠を用いた密着露光の際の真空引きの時間を短縮し、且つ焼きボケを防ぐため、マット層を設けることが好ましい。具体的には、特開昭50-125805号、特公昭57-6582号、同61-28986号の各公報に記載されているようなマット層を設ける方法、特公昭62-62337号公報に記載されているような固体粉末を熱融着させる方法などが挙げられる。


【0036】〔現像処理〕かくして得られたPS版は透明原画を通してカーボンアーク灯、水銀灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ、タングステンランプなどを光源とする活性光線により露光された後、現像処理される。

＜現像液＞本発明に用いられる現像液は現像安定化剤を含有する。用いられる安定化剤は、特に $1 \times 10^{-13} \sim 1 \times 10^{-11}$ の酸解離定数を持つ化合物であり、これを0.01モル／リットル以上、特に0.03～1モル／リットル添加することにより、現像処理されるPS版の感度を安定に得ることができる。なおここでいう酸解離定数は第1のもの第2のもの第3のもの等いずれかが $1 \times 10^{-13} \sim 1 \times 10^{-11}$ にある化合物であることを意味する。添加量が0.01モル／リットル未満では現像安定化効果は不十分となり、1モル／リットルを超えると、感光層の溶解性を悪化させる場合があるため好ましくない。本発明において現像安定化剤として好ましく用いられるものは、糖類（特に下記一般式（I）または（II）で表されるもの）、オキシム類（特に下記一般式（III）で表されるもの）、フェノール類（特に下記一般式（IV）で表されるもの）またはフッ素化アルコール類（特に下記一般式（V）で表されるもの）である。一般式（I）または（II）で表される糖類とは次に示すものである。

【0037】


【化1】

14



一般式（I）

または



一般式（II）

【0038】 X_1 、 X_2 、 X_3 は、各々、水素原子、水酸基、アミノ基、ハロゲン原子、アシロキシ基、アルコキシ基、アシルアミノ基又はホスホリルオキシ基を表す。 R_1 、 R_2 は、各々、水素原子、アルキル基（例えばメチル基）、置換アルキル基（例えばヒドロキシメチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、アセトキシメチル基、ベンゾイルオキシメチル基、メトキシメチル、ベンジルオキシメチルなど）または、カルボキシル基を表す。 Y は水素原子、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基またはアルキル基を表す。さらに X_1 、 X_2 、 X_3 、 R_1 、 R_2 、ならびに Y で表現される置換基が水酸基もしくは水酸基含有基の場合、いずれか二つの水酸基間のエーテル結合形成により、または更にアセトンやベンズアルデヒドなどのカルボニル化合物を加えてアセタール化により、5員または6員環を形成しても良い。一般式（I）または（II）の Y が、更に他の（I）または（II）の X_1 、 X_2 、 X_3 、 R_1 、 R_2 ならびに Y で表現される水酸基と（ $n-1$ ）個のグルコシド結合を形成することにより、完成される n 個の（I）または（II）のユニットからなる小糖類を形成しても良い。ここで n は2から6までの整数を表す。 X_1 、 X_2 、 X_3 として好ましいのは水素原子または水酸基で、更に好ましくは水酸基である。 R_1 、 R_2 として好ましいものは、水素原子、ヒドロキシメチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基またはカルボキシル基で、更に好ましくは水素原子、ヒドロキシメチル基または1,2-ジヒドロキシエチル基である。 Y として好ましいものは水素原子である。


【0039】一般式（I）または（II）で表される糖類の具体例としては次の化合物を挙げることが出来る。

- I-1 D-エリセロース (D-Erythrose)*
- I-2 D-スレオース (D-Threose)*
- I-3 D-アラビノース (D-Arabinose)
- I-4 D-リボース (D-Ribose)
- I-5 D-キシロース (D-Xylose)
- I-6 D-エリスローベンテュロース (D-Erythro-Pentulose)*
- I-7 D-アルロース (D-Allose)
- I-8 D-ガラクトース (D-Galactose)
- I-9 D-グルコース (D-Glucose)


15

- I-10 D-マンノース (D-Mannose)
 I-11 D-タロース (D-Talose)
 I-12 β-D-フラクトース (β-D-Fructose)
 I-13 α-L-ソルボース (α-L-Sorbose)
 I-14 6-デオキシ-D-グルコース (6-deoxy-D-Glucose)
 I-15 D-グリセロ-D-ガラクト-ヘプトース
 (D-glycero-D-galacto-Heptose)
 I-16 α-D-アルロ-ヘプチュロース (α-D-allo-Heptulose)
 I-17 β-D-アルトロ-3-ヘプチュロース (β*

I-25



I-26 (*)




【0041】*を付した化合物は、一般式(II)に属するものである。これらの化合物は、大部分市販されており容易に入手可能である。市販されていないものは、

(1)「大有機化学第3巻、脂肪族化合物II」小竹無二雄監修、朝倉書店、1957年発行または、(2)「The Carbohydrates, Chemistry and Biochemistry」2nd Ed IA (1972)、および IIA (1970)、W.Pigman および D.Horton 監修、Academic Pressを参照すれば容易に合成できる。一般式(III)で表されるオキシム類は次のものである。

【0042】

【化3】



一般式(III)

【0043】R₁、R₂は水素原子、アルキル基(置換基を有してもよい)、アリール基(置換基を有してもよい)、アシル基または複素環を表す。R₁とR₂が互い

16

* - D-alto-3-Heptulose)

- I-18 サツカロース (Sucrose)
 I-19 ラクトース (Lactose)
 I-20 D-マルトース (D-Maltose)
 I-21 ソルマルトース (Isomaltose)
 I-22 イヌロビオース (Inulobiose)*
 I-23 ヒアルビオウロン (Hyalbiouronic acid)
 I-24 マルトトリオース (Maltotriose)


【0040】

【化2】


に結合して5または6員の環(特にシクロアルキル環)を形成してもよい。アルキル基としては、炭素数1~18のもので直鎖、分岐およびシクロアルキル基を含む。置換基としては例えばヒドロキシ基、カルボキシル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、スルホ基、スルファモイル基、カルバモイル基、スルホニルアミノ基、アシルアミノ基、シアノ基、または、アシロキシ基などがあげられる。アリール基としては例えばフェニル基、ナフチル基であり、置換基としては例えばアルキル基の置換基としてあげたものがあげられる。複素環としては例えばチアゾール、オキサゾール、イミダゾール、トリアゾール、テトラゾール、チアジアゾール、オキサジアゾール、テトラヒドロフラン、モルホリン、ピリジン、ピペリジン、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール、またはベンズイミダゾールなどがあげられる。一般式(III)で示される、化合物の具体例としては次のものがある。

【0044】


【化4】

17
III-1


III-2




III-3




III-4




III-5




III-6



III-7




III-8




[0045]

III-9




20 [化5]

III-10




III-11




III-12




III-13




III-14




III-15




III-16




III-17




III-18




III-19



III-20




III-21



【0046】これらの化合物は市販品として、または「Organic Functional Group Preparations 第3巻」Page 365 Ed. by S.R.Sandler and W.Karo, Academic Press(1972)に記載されている方法で合成することにより容易に入手できる。次に一般式(IV)のフェノール類について説明する。

【0047】

【化6】




一般式(IV)

【0048】ここでR₅、R₆、R₇、R₈は同じかまたは異なっていて水素原子、アミノ基、カルボン酸基、スルホン酸基、炭素数1~4のアルキル基(置換基を有していてもよい)、アルコキシ基(置換基を有していてもよい)を表す。置換基としては、一般式(III)のR₁およびR₂のアルキル基またはアリール基の置換基と同様のものがあげられる。一般式(IV)で示される化合物の具体例としては次のものがある。


【0049】

【化7】

IV-1




IV-3




10

IV-5




IV-7




20

IV-9



IV-11




30

【0050】これらの化合物の多くは市販されており、他の化合物も公知で容易に合成できる。次に一般式(V)のフッ素化アルコールについて説明する。

【0051】

【化8】



一般式(V)

40


【0052】式中、Rは水素原子、置換または無置換のアルキル基、置換または無置換のシクロアルキル基、置換または無置換のアリール基を表し、nは1または2を表し、Jはnが1の場合には水素原子、フッ素原子、置換または無置換のアルキル基、置換または無置換のシクロアルキル基、置換または無置換のアリール基、置換または無置換のアラルキル基を表し、nが2の場合には置換または無置換のアルキレン基、置換または無置換のシクロアルキレン基、置換または無置換のアリーレン基、置換または無置換のアラルキレン基を表す。一般式

50


21

(V) で表される化合物のうち好ましいものにおいては、Rは水素原子またはフッ素置換アルキルを表し、nは1または2を表し、Jはnが1の場合には水素原子、フッ素原子置換のアルキル基を表し、nが2の場合にはフッ素置換アルキレン基を表す。これら好ましい化合物のうち、炭素原子数が水酸基、カルボン酸基、スルホン*


V-1



V-2




V-3




V-4




V-5




V-6



V-7



V-8



【0054】これらの化合物の多くは市販されており、他の化合物も公知で容易に合成できる。一般式(I)～(V)の化合物の中でも、好ましいものは一般式(I)または(II)の糖類、一般式(IV)のフェノール類であり、さらに好ましくは一般式(IV)のフェノール類のうちフェノール性水酸基以外の解離基(例えば、カルボン酸基、スルホン酸基等)を1種以上有するフェノール類であり、最も優れた効果を有するものは一般式(IV)のフェノール類のカルボン酸基、スルホン酸基両者を有するスルホサリチル酸、及びカルボン酸基を有するサリチル酸である。本発明においてアルカリ現像液および/または補充液に以上の現像安定化剤を添加する場合、酸性物質は種々のアルカリ化合物と予め反応させた塩の形で添加してもよい。以上の現像液、補充液いずれの場合においても、そのpH値としては11.5～13.5が好ましく、より好ましくは現像液でpH12.0～13.2、補充

22

* 酸基などの親水性基1個あたり6個以下であるものが処理液に対して十分な溶解度を有する点で好ましい。一般式(V)で表される化合物の具体例を次に示す。

【0053】

【化9】

液でpH12.5～13.5である。pH値が11.5未満の場合、現像性は著しく悪化してしまうのに対し、pHが13.5を超えるとPS版のアルミニウム支持体や自動現像機部品などに対する腐食性が著しくなってしまうため好ましくない。

40 【0055】本発明に用いられる現像液および補充液には珪酸アルカリ金属塩以外のアルカリ剤を使用することができる。その例として、第3リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、第二リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、ほう酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、水酸化ナトリウム、同アンモニウム、同カリウムおよび同リチウムなどの無機アルカリ剤が挙げられる。また、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、

50

トリエチルアミン、モノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリイソプロピルアミン、*n*-ブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミン、エチレンイミン、エチレンジアミン、ピリジン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド、などの有機アルカリ剤も用いられる。これらのアルカリ剤は二種以上を組み合わせ併用できる。

【0056】＜界面活性剤＞現像液および補充液には、現像性の促進や現像カスの分散および印刷版画像部の親インキ性を高める目的で必要に応じて種々界面活性剤や有機溶剤を添加できる。好ましい界面活性剤としては、アニオン系、カチオン系、ノニオン系および両性界面活性剤が挙げられる。界面活性剤の好ましい例としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類、ポリオキシエチレンポリスチリルフェニルエーテル類、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル類、グリセリン脂肪酸部分エステル類、ソルビタン脂肪酸部分エステル類、ペンタエリスリトール脂肪酸部分エステル類、ブロビレングリコールモノ脂肪酸エステル類、しょ糖脂肪酸部分エステル類、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸部分エステル類、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸部分エステル類、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル類、ポリグリセリン脂肪酸部分エステル類、ポリオキシエチレン化ひまし油類、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸部分エステル類、脂肪酸ジエタノールアミド類、*N*、*N*-ビス-2-ヒドロキシアルキルアミン類、ポリオキシエチレンアルキルアミン、トリエタノールアミン脂肪酸エステル、トリアルキルアミンオキシドなどの非イオン性界面活性剤、脂肪酸塩類、アビエチン酸塩類、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩類、アルカンスルホン酸塩類、ジアルキルスルホ琥珀酸エステル塩類、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類、分岐鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類、アルキルナフタレンスルホン酸塩類、アルキルフェノキシポリオキシエチレンプロピルスルホン酸塩類、ポリオキシエチレンアルキルスルホフェニルエーテル塩類、

【0057】*N*-メチル-*N*-オレイルタウリンナトリウム塩、*N*-アルキルスルホ琥珀酸モノアミドナトリウム塩、石油スルホン酸塩類、硫酸化牛脂油、脂肪酸アルキルエステルの硫酸エステル塩類、アルキル硫酸エステル塩類、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩類、脂肪酸モノグリセリド硫酸エステル塩類、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸エステル塩類、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル硫酸エステル塩類、アルキルリン酸エステル塩類、ポ

リオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル塩類、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸エステル塩類、スチレン/無水マレイン酸共重合物の部分鹸化物類、オレフィン/無水マレイン酸共重合物の部分鹸化物類、ナフタレンスルホン酸塩ホルマリン縮合物類などのアニオン界面活性剤、アルキルアミン塩類、テトラブチルアンモニウムブロミド等の第四級アンモニウム塩類、ポリオキシエチレンアルキルアミン塩類、ポリオキシエチレンポリアミン誘導体などのカチオン性界面活性剤、カルボキシベタイン類、アミノカルボン酸類、スルホベタイン類、アミノ硫酸エステル類、イミダゾリン類などの両性界面活性剤が挙げられる。以上挙げた界面活性剤の中でポリオキシエチレンとあるものは、ポリオキシメチレン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシブチレンなどのポリオキシアルキレンに読み替えることもでき、それらの界面活性剤もまた包含される。

【0058】更に好ましい界面活性剤は分子内にパーフルオロアルキル基を含有するフッ素系の界面活性剤である。かかるフッ素系界面活性剤としては、パーフルオロアルキルカルボン酸塩、パーフルオロアルキルスルホン酸塩、パーフルオロアルキルリン酸エステルなどのアニオン型、パーフルオロアルキルベタインなどの両性型、パーフルオロアルキルトリメチルアンモニウム塩などのカチオン型およびパーフルオロアルキルアミンオキサライド、パーフルオロアルキルエチレンオキシド付加物、パーフルオロアルキル基および親水性基含有オリゴマー、パーフルオロアルキル基および親油性基含有オリゴマー、パーフルオロアルキル基、親水性基および親油性基含有オリゴマー、パーフルオロアルキル基および親油性基含有ウレタンなどの非イオン型が挙げられる。上記の界面活性剤は、単独もしくは2種以上を組み合わせ使用することができ、現像液中に0.001~10重量%、より好ましくは0.01~5重量%の範囲で添加される。

【0059】現像液および補充液には、さらにその他の種々現像安定化剤を用いてもよい。それらの好ましい例として、特開平6-282079号公報記載の糖アルコールのポリエチレングリコール付加物、テトラブチルアンモニウムヒドロキシドなどのテトラアルキルアンモニウム塩、テトラブチルホスホニウムブロマイドなどのホスホニウム塩およびジフェニルヨードニウムクロライドなどのヨードニウム塩が好ましい例として挙げられる。

更には、特開昭50-51324号公報記載のアニオン界面活性剤または両性界面活性剤、また特開昭55-95946号公報記載の水溶性カチオンニックポリマー、特開昭56-142528号公報に記載されている水溶性の両性高分子電解質がある。更に、特開昭59-84241号公報のアルキレングリコールが付加された有機ホウ素化合物、特開昭60-111246号公報記載のポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロック重合型の水溶性界面活性剤、特開昭60-129750号公

10

20

30

40

50

報のポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンを置換したアルキレンジアミン化合物、特開昭61-215554号公報記載の重量平均分子量300以上のポリエチレングリコール、特開昭63-175858号公報のカチオン性基を有する含フッ素界面活性剤、特開平2-39157号公報の酸またはアルコールに4モル以上のエチレンオキシドを付加して得られる水溶性エチレンオキシド付加化合物と、水溶性ポリアルキレン化合物などが挙げられる。

【0060】＜有機溶剤＞現像液および現像補充液には更に必要により有機溶剤が加えられる。かかる有機溶剤としては、水に対する溶解度が約10重量%以下のものが適しており、好ましくは5重量%以下のものから選ばれる。例えば、1-フェニルエタノール、2-フェニルエタノール、3-フェニル-1-プロパノール、4-フェニル-1-ブタノール、4-フェニル-2-ブタノール、2-フェニル-1-ブタノール、2-フェノキシエタノール、2-ベンジルオキシエタノール、o-メトキシベンジルアルコール、m-メトキシベンジルアルコール、p-メトキシベンジルアルコール、ベンジルアルコール、シクロヘキサノール、2-メチルシクロヘキサノール、3-メチルシクロヘキサノールおよび4-メチルシクロヘキサノール、N-フェニルエタノールアミンおよびN-フェニルジエタノールアミンなどを挙げることができる。有機溶剤の含有量は使用液の総重量に対して0.1~5重量%である。その使用量は界面活性剤の使用量と密接な関係があり、有機溶剤の量が増すにつれ、界面活性剤の量は増加させることが好ましい。これは界面活性剤の量が少なく、有機溶剤の量を多く用いると有機溶剤が完全に溶解せず、従って、良好な現像性の確保が期待できなくなるからである。

【0061】＜還元剤＞現像液および補充液には更に還元剤が加えられる。これは印刷版の汚れを防止するものであり、特に感光性ジアゾニウム塩化合物を含むネガ型感光性平版印刷版を現像する際に有効である。好ましい有機還元剤としては、チオサリチル酸、ハイドロキノン、メトール、メトキシキノ、レゾルシン、2-メチルレゾルシンなどのフェノール化合物、フェニレンジアミン、フェニルヒドラジンなどのアミン化合物が挙げられる。更に好ましい無機の還元剤としては、亜硫酸、亜硫酸水素酸、亜リン酸、亜リン酸水素酸、亜リン酸二水素酸、チオ硫酸および亜ジチオン酸などの無機酸のナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩などを挙げることができる。これらの還元剤のうち汚れ防止効果が特に優れているのは亜硫酸塩である。これらの還元剤は使用時の現像液に対して好ましくは、0.05~5重量%の範囲で含有される。

【0062】＜有機カルボン酸＞現像液および補充液には更に有機カルボン酸を加えることもできる。好ましい有機カルボン酸は炭素原子数6~20の脂肪族カルボン

酸および芳香族カルボン酸である。脂肪族カルボン酸の具体的な例としては、カプロン酸、エナンチル酸、カプリル酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸およびステアリン酸などがあり、特に好ましいのは炭素数8~12のアルカン酸である。また炭素鎖中に二重結合を有する不飽和脂肪酸でも、枝分かれした炭素鎖のものでもよい。芳香族カルボン酸としてはベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環などにカルボキシル基が置換された化合物で、具体的には、o-クロロ安息香酸、p-クロロ安息香酸、o-ヒドロキシ安息香酸、p-ヒドロキシ安息香酸、o-アミノ安息香酸、p-アミノ安息香酸、2,4-ジヒドロキシ安息香酸、2,5-ジヒドロキシ安息香酸、2,6-ジヒドロキシ安息香酸、2,3-ジヒドロキシ安息香酸、3,5-ジヒドロキシ安息香酸、没食子酸、1-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸、3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸、2-ヒドロキシ-1-ナフトエ酸、1-ナフトエ酸、2-ナフトエ酸などがあるがヒドロキシナフトエ酸は特に有効である。上記脂肪族および芳香族カルボン酸は水溶性を高めるためにナトリウム塩やカリウム塩またはアンモニウム塩として用いるのが好ましい。本発明で用いる現像液の有機カルボン酸の含有量は格別な制限はないが、0.1重量%より低いと効果が十分でなく、また10重量%以上ではそれ以上の効果の改善が計れないばかりか、別の添加剤を併用する時に溶解を妨げることがある。従って、好ましい添加量は使用時の現像液に対して0.1~10重量%であり、よりこのましくは0.5~4重量%である。

【0063】＜その他＞現像液および補充液には、更に必要に応じて、消泡剤および硬水軟化剤などを含有させることもできる。硬水軟化剤としては例えば、ポリリン酸およびそのナトリウム塩、カリウム塩およびアンモニウム塩、エチレンジアミンテトラ酢酸、ジエチレントリアミンペンタ酢酸、トリエチレントトラミンヘキサ酢酸、ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸、ニトリロトリ酢酸、1,2-ジアミノシクロヘキサントラ酢酸および1,3-ジアミノ-2-プロパノールテトラ酢酸などのアミノポリカルボン酸およびそれらのナトリウム塩、カリウム塩およびアンモニウム塩、アミノトリ（メチレンホスホン酸）、エチレンジアミンテトラ（メチレンホスホン酸）、ジエチレントリアミンペンタ（メチレンホスホン酸）、トリエチレントトラミンヘキサ（メチレンホスホン酸）、ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ（メチレンホスホン酸）および1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸やそれらのナトリウム塩、カリウム塩およびアンモニウム塩を挙げることができる。

【0064】このような硬水軟化剤はそのキレート化力と使用される硬水の硬度および硬水の量によって最適値が変化するが、一般的な使用量を示せば、使用時の現像液に0.01~5重量%、より好ましくは0.01~0.5重

量%の範囲である。この範囲より少ない添加量では所期の目的が十分に達成されず、添加量がこの範囲より多い場合は、色抜けなど、画像部への悪影響がでてくる。現像液および補充液の残余の成分は水であるが、更に必要に応じて当業界で知られた種々の添加剤を含有させることができる。現像液および補充液は使用時よりも水の含有量を少なくした濃縮液としておき、使用時に水で希釈するようにしておくことが運搬上有利である。この場合の濃縮度は各成分が分離や析出を起こさない程度が適当である。

【0065】〔後処理〕以上の現像液で現像処理されたPS版は水洗水、界面活性剤などを含有するリンス液、アラビヤガムや澱粉誘導体等を主成分とするフィニッシャーや保護ガム液で後処理が施される。PS版の後処理にはこれらの処理を種々組み合わせて用いることができる。近年、製版・印刷業界では製版作業の合理化および標準化のため、PS版用の自動現像機が広く用いられている。この自動現像機は一般に現像部と後処理部で構成されており、PS版を水平に搬送する装置と、各処理液槽およびスプレー装置とからなり、露光済みのPS版を水平に搬送しながら、ポンプで汲み上げた各処理液をスプレーノズルから吹き付けて、現像および後処理するものである。また、最近では処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイドロールなどによってPS版を浸せき搬送させて現像処理する方法や、現像後一定量の少量の水洗水を版面に供給して水洗し、その廃水を現像液原液の希釈水として再利用する方法も知られている。このような自動処理においては、各処理液に処理量や稼動時間等に応じてそれぞれの補充液を補充しながら処理することができる。また、実質的に未使用の処理液で処理するいわゆる使い捨て処理方式も適用できる。このような処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

【0066】

〔発明の効果〕本発明の平版印刷版の製造方法により、現像時における非画像部の白色化を防止でき、また現像時における陽極酸化皮膜の溶解が防止され、よってカスの発生や放置汚れを軽減し、且つ優れた耐刷力を発揮す*

感光液

- | | |
|---|-------|
| 1, 2-ジアゾナフトキノン-5-スルホニルクロリドと
ピロガロール-アセトン樹脂とのエステル化物
(重量平均分子量2,500) | 45重量部 |
| フェノールホルムアルデヒドノボラック樹脂
(重量平均分子量11,000、
3核体以上の成分の含有率95%) | 80重量部 |
| p-トルエンスルホニルメタクリルイミド(28wt%):
アクリロニトリル(21wt%):エチルアクリレート(51wt%)
共重合体 | 20重量部 |
| 2-(p-メトキシフェニル)-4,6-
ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン | 2重量部 |

* 平版印刷版を提供することができる。

【0067】

〔実施例〕以下実施例をもって本発明を詳細に説明する。

実施例

厚さ0.24mmのJIS A1050アルミニウム板の表面をナイロンブラシと400メッシュのバミストンの水懸濁液を用い砂目立てした後、よく水で洗浄した。10%水酸化ナトリウムに70℃で60秒間浸漬してエッチングした後、流水で水洗後20%HNO₃で中和洗浄、水洗した。これをVA=12.7Vの条件下で正弦波の交番波形電流を用いて1%硝酸水溶液中で160クーロン/cm²の陽極時電流量で電解粗面化処理を行った。その表面粗さを測定したところ0.6μm(Ra表示)であった。ひきつづいて30%のH₂SO₄水溶液中に浸漬し55℃で2分間デスマットした後、20%H₂SO₄水溶液中で電流密度14A/cm²、陽極酸化皮膜量が2.5g/m²相当になるように陽極酸化し、水洗して基板【A】を作成した。次にこの基板【A】を、NaH₂PO₄を100g/リットル及びNaFを1g/リットルの濃度で含む水溶液にて、70℃で30秒間浸漬処理した後、水洗乾燥して基板【B】を作成した。次に基板【A】を、Na₂HPO₄を100g/リットル及びKFを1g/リットルの濃度で含む水溶液にて、70℃で30秒間浸漬処理した後、水洗、乾燥して基板【C】を作成した。次に基板【A】を100℃、1気圧において飽和した蒸気チャンバーの中で10秒間、水蒸気封孔処理して基板【D】を作成した。次に基板【A】をNa₂O・3SiO₂の3%水溶液に30℃で15秒間浸漬して、水洗、乾燥した後に、特開平4-282637号公報に記載されている組成【フェニルホスホン酸 0.1g、1%H₂SO₄水溶液 12g、メタノール 70g、水 18g】を塗布して90℃、30秒間乾燥して基板【E】を作成した。続いて各基板【A】～【E】に下記感光液を塗布して乾燥後の塗布重量が2.0g/m²となるように感光層を設けた。

【0068】

オイルブルー#603

(オリエント化学工業(株)製)

1重量部

メガファック F-177

(大日本インキ化学工業(株)製フッ素系界面活性剤) 0.4重量部

メチルエチルケトン

1000重量部

プロピレングリコールモノメチルエーテル

1000重量部

【0069】このようにして得られたPS版に原稿フィルムを通して1mの距離から3kwのメタルハライドランプを用いて60秒間露光した。その後、下記現像液に*

*て浸漬型現像槽を有する市販の自動現像機PS-900V(富士写真フィルム(株)製)で現像処理した。

現像液

サリチル酸

0.1ml/リットル

サッカロース

0.1ml/リットル

テトラブチルアンモニウムブロマイド

0.001ml/リットル

NaOH

(液pHを12.5に調整)

【0070】現像の際の非画像部の白色化の観察は以下のように行った。現像後にベタ部と非画像部を富士写真フィルム社製の消去液RP-1で消去、水洗した後、ベタ消去部と非画像部の消去部を次のように目視評価した。

※次のように評価した。

○…ベタ部と非画像部の色の差がない。

○…インキの払われ方が速い

×…非画像部がベタ消去部より明らかに白い

×…インキの払われ方が遅い

放置汚れの観察は以下のように行った。SOR-M印刷機にて、2000枚印刷後、印刷を停止し、40分間放置する。その後、再度印刷機に取り付けて100枚印刷した。その時の非画像部のインキの払われ方を観察し、※

20 製プレートクリーナーCL-1で画像部を拭きながら印刷を行い、印刷可能な枚数を測定し判定した。結果を下記表1に示す。

【0071】

【表1】

		陽極酸化			現像による		
		基板	皮膜	後処理	非画像部の 白色化	放置汚れ	耐刷力
実施例1	[B]	あり		NaH ₂ PO ₄ 100g/L NaF 1g/L 70°C	○	○	10万枚
" 2	[C]	あり		Na ₂ HPO ₄ 100g/L KF 1g/L 70°C	○	○	10万枚
比較例1	[A]	あり		なし	×	×	10万枚
" 2	[D]	あり		水蒸気封孔処理	○	×	10万枚
" 3	[E]	あり		シリケート処理	○	○	7万枚

【0072】上記表に示される結果より明らかなように、本発明の平版印刷版の製造方法によれば、現像時において、非画像部の白色化及び陽極酸化皮膜の溶解を防

止することができ、放置汚れが軽減され、かつ優れた耐刷性を発揮する平版印刷版が得られる。